

ISSN 1991-3494

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ФЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

Х А Б А Р Ш Ы С Ы

ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

THE BULLETIN

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

1944 ЖЫЛДАН ШЫГА БАСТАФАН
ИЗДАЕТСЯ С 1944 ГОДА
PUBLISHED SINCE 1944

1

АЛМАТЫ
АЛМАТЫ
ALMATY

2016

ҚАҢТАР
ЯНВАРЬ
JANUARY

Б а с р е д а к т о р

ҚР ҰҒА академигі
М. Ж. Жұрынов

Р е д а к ц и я алқасы:

биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Айтхожина Н.А.**; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Байпақов К.М.**; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Байтулин И.О.**; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Берсімбаев Р.И.**; хим. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Газалиев А.М.**; а.-ш. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Дүйсенбеков З.Д.**; а.-ш. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Елешев Р.Е.**; физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Қалменов Т.Ш.**; фил. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Нысанбаев А.Н.**; экон. ғ. докторы, проф., ҰҒА академигі **Сатубалдин С.С.**; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Әбжанов Х.М.**; физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Әбішев М.Е.**; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Әбішева З.С.**; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Абсадықов Б.Н.** (бас редактордың орынбасары); а.-ш. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Баймұқанов Да.А.**; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Байтанаев Б.А.**; физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Қалимолдаев М.Н.**; геогр. ғ.докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Медеу А.**; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Мырхалықов Ж.У.**; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Огарь Н.П.**; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Таткеева Г.Г.**; а.-ш. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Үмбетаев И.**

Р е д а к ц и я к е н е с і:

Ресей ғА академигі **Велихов Е.П.** (Ресей); Әзіrbайжан ҰҒА академигі **Гашимзаде Ф.** (Әзіrbайжан); Українаның ҰҒА академигі **Гончарук В.В.** (Україна); Армения Республикасының ҰҒА академигі **Джрбашян Р.Т.** (Armenia); Ресей ғA академигі **Лаверов Н.П.** (Ресей); Moldova Республикасының ҰҒА академигі **Москаленко С.** (Moldova); Moldova Республикасының ҰҒА академигі **Рудик В.** (Moldova); Armenia Республикасының ҰҒА академигі **Сагиян А.С.** (Armenia); Moldova Республикасының ҰҒА академигі **Тодераш И.** (Moldova); Tәjikstan Республикасының ҰҒА академигі **Якубова М.М.** (Tәjikstan); Moldova Республикасының ҰҒА корр. мүшесі **Лупашкү Ф.** (Moldova); техн. ғ. докторы, профессор **Абиев Р.Ш.** (Ресей); техн. ғ. докторы, профессор **Аврамов К.В.** (Україна); мед. ғ. докторы, профессор **Юрген Аппель** (Германия); мед. ғ. докторы, профессор **Йозеф Банас** (Польша); техн. ғ. докторы, профессор **Гарабаджиу** (Ресей); доктор PhD, профессор **Івахненко О.П.** (Ұлыбритания); хим. ғ. докторы, профессор **Ізабелла Новак** (Польша); хим. ғ. докторы, профессор **Полещук О.Х.** (Ресей); хим. ғ. докторы, профессор **Поняев А.И.** (Ресей); профессор **Моҳд Ҳасан Селамат** (Малайзия); техн. ғ. докторы, профессор **Хрипунов Г.С.** (Україна)

Г л а в н ы й р е д а к т о р

академик НАН РК
М. Ж. Журинов

Р е д а к ц и о н на я кол л е г и я:

доктор биол. наук, проф., академик НАН РК **Н.А. Айтхожина**; доктор ист. наук, проф., академик НАН РК **К.М. Байпаков**; доктор биол. наук, проф., академик НАН РК **И.О. Байтулин**; доктор биол. наук, проф., академик НАН РК **Р.И. Берсимбаев**; доктор хим. наук, проф., академик НАН РК **А.М. Газалиев**; доктор с.-х. наук, проф., академик НАН РК **З.Д. Дюсенбеков**; доктор сельскохоз. наук, проф., академик НАН РК **Р.Е. Елешев**; доктор физ.-мат. наук, проф., академик НАН РК **Т.Ш. Кальменов**; доктор фил. наук, проф., академик НАН РК **А.Н. Нысанбаев**; доктор экон. наук, проф., академик НАН РК **С.С. Сатубалдин**; доктор ист. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Х.М. Абжанов**; доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **М.Е. Абишев**; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **З.С. Абишева**; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Б.Н. Абсадыков** (заместитель главного редактора); доктор с.-х. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Д.А. Баймukanov**; доктор ист. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Б.А. Байтанаев**; доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **А.Е. Давлетов**; доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **М.Н. Калимольдаев**; доктор геогр. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **А. Медеу**; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Ж.У. Мырхалыков**; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Н.П. Огарь**; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Г.Г. Таткеева**; доктор сельскохоз. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **И. Умбетаев**

Р е д а к ц и о н н ы й с о в е т:

академик РАН **Е.П. Велихов** (Россия); академик НАН Азербайджанской Республики **Ф. Гашимзаде** (Азербайджан); академик НАН Украины **В.В. Гончарук** (Украина); академик НАН Республики Армения **Р.Т. Джрабашян** (Армения); академик РАН **Н.П. Лаверов** (Россия); академик НАН Республики Молдова **С. Москаленко** (Молдова); академик НАН Республики Молдова **В. Рудик** (Молдова); академик НАН Республики Армения **А.С. Сагиян** (Армения); академик НАН Республики Молдова **И. Тодераш** (Молдова); академик НАН Республики Таджикистан **М.М. Якубова** (Таджикистан); член-корреспондент НАН Республики Молдова **Ф. Лупашку** (Молдова); д.т.н., профессор **Р.Ш. Абиеев** (Россия); д.т.н., профессор **К.В. Аврамов** (Украина); д.м.н., профессор **Юрген Аппель** (Германия); д.м.н., профессор **Иозеф Банас** (Польша); д.т.н., профессор **А.В. Гарабаджиу** (Россия); доктор PhD, профессор **О.П. Ивахненко** (Великобритания); д.х.н., профессор **Изабелла Новак** (Польша); д.х.н., профессор **О.Х. Полещук** (Россия); д.х.н., профессор **А.И. Поняев** (Россия); профессор **Мохд Хасан Селамат** (Малайзия); д.т.н., профессор **Г.С. Хрипунов** (Украина)

«Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан». ISSN 1991-3494

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5551-Ж, выданное 01.06.2006 г.

Периодичность: 6 раз в год

Тираж: 2000 экземпляров

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18.
www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2016

Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75

Editor in chief

M. Zh. Zhurinov,
academician of NAS RK

Editorial board:

N.A. Aitkhozhina, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; **K.M. Baipakov**, dr. hist. sc., prof., academician of NAS RK; **I.O. Baitulin**, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; **R.I. Bersimbayev**, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; **A.M. Gazaliyev**, dr. chem. sc., prof., academician of NAS RK; **Z.D. Dyusenbekov**, dr. agr. sc., prof., academician of NAS RK; **R.Ye. Yeleshev**, dr. agr. sc., prof., academician of NAS RK; **T.Sh. Kalmenov**, dr. phys. math. sc., prof., academician of NAS RK; **A.N. Nysanbayev**, dr. phil. sc., prof., academician of NAS RK; **S.S. Satubaldin**, dr. econ. sc., prof., academician of NAS RK; **Kh.M. Abzhanov**, dr. hist. sc., prof., corr. member of NAS RK; **M.Ye. Abishev**, dr. phys. math. sc., prof., corr. member of NAS RK; **Z.S. Abisheva**, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS RK; **B.N. Absadykov**, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS RK (deputy editor); **D.A. Baimukanov**, dr. agr. sc., prof., corr. member of NAS RK; **B.A. Baytanayev**, dr. hist. sc., prof., corr. member of NAS RK; **A.Ye. Davletov**, dr. phys. math. sc., prof., corr. member of NAS RK; **M.N. Kalimoldayev**, dr. phys. math. sc., prof., corr. member of NAS RK; **A. Medeu**, dr. geogr. sc., prof., corr. member of NAS RK; **Zh.U. Myrkhalykov**, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS RK; **N.P. Ogar**, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; **G.G. Tatkeeva**, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS RK; **I. Umbetayev**, dr. agr. sc., prof., corr. member of NAS RK

Editorial staff:

E.P. Velikhov, RAS academician (Russia); **F. Gashimzade**, NAS Azerbaijan academician (Azerbaijan); **V.V. Goncharuk**, NAS Ukraine academician (Ukraine); **R.T. Dzhrbashian**, NAS Armenia academician (Armenia); **N.P. Laverov**, RAS academician (Russia); **S.Moskalenko**, NAS Moldova academician (Moldova); **V. Rudic**, NAS Moldova academician (Moldova); **A.S. Sagiyan**, NAS Armenia academician (Armenia); **I. Toderas**, NAS Moldova academician (Moldova); **M. Yakubova**, NAS Tajikistan academician (Tajikistan); **F. Lupaşcu**, NAS Moldova corr. member (Moldova); **R.Sh. Abiyev**, dr.eng.sc., prof. (Russia); **K.V. Avramov**, dr.eng.sc., prof. (Ukraine); **Jürgen Appel**, dr.med.sc., prof. (Germany); **Joseph Banas**, dr.med.sc., prof. (Poland); **A.V. Garabadzhiu**, dr.eng.sc., prof. (Russia); **O.P. Ivakhnenko**, PhD, prof. (UK); **Isabella Nowak**, dr.chem.sc., prof. (Poland); **O.Kh. Poleshchuk**, chem.sc., prof. (Russia); **A.I. Ponyaev**, dr.chem.sc., prof. (Russia); **Mohd Hassan Selamat**, prof. (Malaysia); **G.S. Khripunov**, dr.eng.sc., prof. (Ukraine)

Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

ISSN 1991-3494

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 5551-Ж, issued 01.06.2006

Periodicity: 6 times a year

Circulation: 2000 copies

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,
<http://nauka-nanrk.kz/>, <http://bulletin-science.kz>

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2016

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty

**BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

ISSN 1991-3494

Volume 1, Number 359 (2016), 10 – 15

**PERSPECTIVES OF USE OF DRILLING
FOR OIL AND OIL- PROCESSING PLANT'S WASTE- SULFUR
IN PRODUCTION OF TECHNICAL RESIN**

**G. Z. Turebekova, A. S. Naukenova, Z. Bagova, P. M. Zharylkasyn,
S. A. Sakibayeva, A. A. Sadenova, Sh. K. Shapalov, S. B. Zhumatayeva**

M. Auezov South Kazakhstan State University, Shimkent, Kazakhstan.
E-mail: g.ture@mail.ru

Keywords: Emergency situations, mudflows, reinforced compositional materials, mudflow constructions, and strength of constructions to bend.

Annotation. There are considered information about development optimal composition of compound materials with industrial waste using, differed with high strength on bend for mudflow-protective constructions material using on people protection of the high-mountain areas of the Republic of Kazakhstan at the emergency situations of natural character in the article.

For resolution of the problem of the work the following main tasks were stayed: learning of variety of the mudflow constructions; learning mechanism of destroying of mudflow-protective constructions; development of technology of the compositional material with Portland cement, waste of electric-thermo phosphoric slag production, mineral wool and slate-pipe production application, calculation and determination of optimal compound of the raw mixture, which strength of mudflow constructions on bend improvement, length of exploitation period, mathematical method of experiment planning.

The experimental works with physical-chemical methods complex application: X-ray- phase, analytical, electron-microscopic with electron-solution microscope JSM 63-90 LV, JED-2300 "Analysis station" Japanese firm JOEL.

It is established optimal compound and shown calculation meanings for compositional material with the aim of strengthened mudflow-protective constructions manufacturing.

УДК 661.2

**ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ СЕРЫ ОТХОДА
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПУТЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗИНАХ**

**Г. З. Туребекова, А. С. Науkenова, З. Багова, П. М. Жарылкасын,
С. А. Сакибаева, А. А. Саденова, Ш. К. Шапалов, С. Б. Жуматаева**

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Аузова, Шымкент, Казахстан

Ключевые слова: сера, полимерная сера, тенгизская сера, сернистые соединения, химические соединения, серная пыль, сульфид серы, каучук, резиновые изделия, вулканизаты, вулканизующий агент.

Аннотация. В статье рассматриваются сведения о разработке оптимального состава композиционных материалов с использованием отходов промышленности, отличающийся высокой прочностью на изгиб, для изготовления конструкций селезащитных сооружений по защите населения высокогорных районов Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях природного характера.

Для решения поставленной цели работы решались следующие задачи: изучение разновидности селезащитных сооружений; изучение механизма разрушения селезащитных сооружений; разработка технологий

композиционного материалов с использованием портландцемента, отходов производства электротермофосфора, минеральной ваты и шиферно-трубного производства; расчет и определение оптимального состава сырьевой смеси композиционных материалов, повышающих прочность селезащитных сооружений на изгиб, длительность эксплуатационного срока, методом математического планирование экспериментов.

Проведение экспериментальных работ с применением комплекса физико-химических методов: рентгенофазного, аналитического, электронно-микроскопического с помощью электронно-растрового микроскопа JSM 63-90 LV, JED-2300 "Analysis station" Японская фирма JOEL.

Установлен оптимальный состав и представлены расчетные значения для композиционных материалов с целью изготовления прочных на изгиб селезащитных сооружений.

Введение. Особенности Тенгизского месторождения: высокое внутрипластовое давление и высокая концентрация сероводорода - требуют решения сложнейших технических и технологических задач. Особенно решения экологических проблем утилизации серы.

Высокий уровень содержания меркаптана в тенгизской сырой нефти является наиболее серьезной проблемой, хотя сера является одной из постоянных частей нефти и содержится главным образом в виде органических сернистых соединений, а содержание общей серы относительно не высокое от 0,51 до 0,8 мас. %. В процессе очистки сырой нефти от сероводорода ТШО производит элементарную серу, которая является в Тенгизе результатом переработки «кислых» нефти и газа, обозначающих содержание в них сероводорода. Из года в год растут искусственные «горы» серных массивов, около 69 кг серы на 1 тонну добытой нефти. Гигантские объемы отходов нефтедобычи - серы (сегодня в «серных картах» хранится более 8 млн. тонн продукта) вызывает серьезную озабоченность экологов и местного населения, так как при местных климатических условиях сера может перейти во многие серные соединения [20]. При комнатной температуре сера слабо окисляется, но под сильным воздействием ультрафиолетовых лучей на Тенгизе процесс окисления идет достаточно активно, вероятно с образованием кроме серной кислоты различных оксидов серы. Тем более что массивы серы расположены в санитарно-защитной зоне Тенгизского газоперерабатывающего завода, загазованной зоне, находящихся под влиянием отходящих факельных газов, содержащих углерод, водород различные металлы и многое другое. Их действие усиливается, когда ветры направлены в сторону участка хранения серы [3]. Для окисления серы, особенно в летнее время созданы «идеальные условия»: открытая поверхность массива серы, свободный доступ кислорода, наличие природного катализатора – сильных ультрафиолетовых лучей. На контакте атмосфера – сера могут возникнуть микрозоны выветривания различной интенсивности по всей поверхности массивов серы, и при постоянном сильном ветре частицы серы могут разноситься по воздушному бассейну на значительные расстояния. При этом они могут оседать на поверхность земли, воды или вступать в реакции с другими химическими соединениями, переходя при этом в новые вредные вещества [19]. Поэтому главными проблемами, возникающими при добыче нефти на Тенгизе является опасность загрязнения почвы и грунтовых вод, распространение серной пыли, а также поступление сульфида серы в атмосферу. В этой связи правительство Казахстана поставило перед ТШО задачу ликвидировать накопившиеся запасы. Очевидно, что по мере увеличения добычи нефти (по прогнозам добыча нефти возрастет с 12 до 20 млн т в год) проблема утилизации серы будет все более острой [1, 2].

В практике мировой нефтяной и газовой промышленности используют в основном три способа получения твердой серы: чешуйчатая, гранулированная и комовая. На Тенгизе сера выделяется в жидком виде. Поиск применения серы ведется во многих странах мира и одним из перспективным направлением признано использование ее при производстве резин [18]. Много элементарной серы потребляет резиновая промышленность – для вулканизации каучуков. Серы, входящая в вулканизующую группу, обеспечивает вулканизацию, т.е. превращение пластичной и вязкоупругой резиновой смеси в высокоэластичную резину в результате образования единой пространственной сетки с атомами серы, соединяющей химическими связями отдельные макромолекулы каучука [4].

Сера является основным агентом вулканизации для большинства резиновых изделий, в том числе шин. К ее качеству и химическому составу предъявляются особые требования, к которым в первую очередь относятся высокая степень чистоты продукта (минимальное содержание вредных примесей – металлов переменной валентности) и высокая степень дисперсности. Эти характе-

ристики определяют вулканизационную активность серы, ее диспергируемость в каучуке, технологические и технические свойства резиновых смесей и резин [5].

Постоянно возрастающие требования к качеству шин обуславливают необходимость создания эффективных компонентов резиновых смесей. Особенно большое внимание уделяется разработке вулканизующих агентов. Еще в начале 80-х годов прошлого столетия появилась полимерная сера, которая быстро стала применяться на предприятиях, выпускающих шины и резино-технические изделия [6, 7].

Методы исследования

Нами проведены исследования и в данной работе представлены результаты экспериментов по возможности применения полимерной серы, полученной из отходов нефтепереработки. Полимерная сера позволяет снизить количество серы в рецептуре не снижая при этом скорость вулканизации, что приводит, в конечном счете к повышению качества резин. Применение полимерной серы позволяет также возможность регулировать эластические свойства получаемых резин. Предварительно тенгизскую серу, содержащую много примесей, очищали и переводили в полимерное состояние. Полимерную серу получали из расплава при резком охлаждении расплавленной серы в закалочной среде. Полимерная сера получается в виде дисперсного порошка светло-желтого цвета [11].

В резиновые смеси сера полимерная вводились для частичной или полной замены технической серы.

Технологический регламент №12 «Л» - 2004 г. производства легковых шин, ТОО «Интерконшина»; г. Шымкент, 2005 г.

Технологический регламент №12 «Г» - 2004 г. производства грузовых шин, ТОО «Интерконшина»; г. Шымкент, 2005 г.

Рецепты протекторных резиновых смесей приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Рецепты резиновых смесей

Наименование	Масс. ч. на 100 масс. ч. каучука
СКИ-3	50
СКД	50
Сера техническая	1,8
Сера полимерная	0-1,5
Сульфенамид М	1,5
Фталевый ангидрид	0,3
Белила цинковые	3,0
Стеариновая кислота	2,0
АцетонанилР	1,0
ОктофорNN	2,0
Смолы углеводородные	4,0
Воск ЗВИ	1,0
Масло ПН-6Ш	4,0
Диафен ФП	1,5
Технический углерод П 245	55,0

Полимерную серу вводили на лабораторных вальцах в конце смешения, на второй стадии, в целях предотвращения преждевременной вулканизации. Проведенные опыты показали, что технология смешения, переработка резиновых смесей и вулканизация практически не отличается от стандартного режима, указанного в технологическом регламенте. Вулканизацию образцов проводили при температуре 155⁰С в течение 15 минут. Испытание образцов на старение проводили в автоклаве при температуре 393⁰К в среде насыщенного водяного пара при давлении 0,2 МПа в течение 40 часов, а также в аналогичных условиях при постоянном орошении 5%-ным водным раствором NaCl в течение 8 часов [12].

Результаты исследований

Таблица 2 – Физико-механические свойства протекторных резин

Показатели	Содержание полимерной серы масс.ч. на 100 масс. ч. каучука				
	эталон	0,5	1,0	1,3	1,5
Напряжение при удлинении 300%, МПа	8,5	8,9	8,7	8,6	8,5
Условная прочность при растяжении, МПа	20,0	19,9	20,7	20,8	21,2
Относительное удлинение при разрыве, %	650	650	643	644	645
Сопротивление раздирну, кН/м	70	72	68	68	75
Сопротивление многократному растяжению при удлинении 200%, тыс. цикл	4,2	3,05	5,5	5,6	4,8
Истираемость, кДж/м ³	45	48	45,7	45,9	44,5
Твердость по Шору А, усл. ед.	52	53	53	53	55

Обсуждение результатов

По результатам исследований показанных в таблице 2 наиболее оптимальная дозировка полимерной серы при которой достигается максимум основных физико механических свойств протекторных резин составляет 1,3 масс.ч. на 100 масс. ч. каучука. [15, 16] При этом в эталонном рецепте дозировка технической серы составляет 1,8 масс.ч. на 100 масс. ч. каучука, что на 0,5 больше чем при применении полимерной серы. Это, по видимому, объясняется тем что благодаря своей активности полимерная сера полностью вступает в реакцию вулканизации, образую при этом довольно таки прочные серные мостики, благодаря которым происходит частичное повышение прочностных свойств вулканизатов при меньшей дозировке [13, 14].

Выводы. Таким образом, применение полимерной серы, полученной из отходов нефтепереработки позволяет улучшить физико- механические свойства шинных резин, решая при этом и экологическую проблему утилизации отходов нефтяной промышленности [17].

Источник финансирования исследований. Источник финансирования исследования тенгизской серы, очищение и получение полимерной серы проводилось в научно-исследовательской лаборатории ИРЛИП ЮКГУ им. М. Ауезова. Источник финансирования исследования - ЮКГУ им. М. Ауезова.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Надиров Н.К. Тенгиз – море нефти – море проблем. Алматы: Гылым, 2003.
- [2] Надиров Н.К., Зайкина Р.Ф., Зайкин Ю.А. идр. Современные методы сероочистки казахстанских нефлей // Проблемы нефтегазового комплекса: Материалы международной научно-технической конференции. Атырау, 5-6 декабря 2001 г. Т.2, 456 с.
- [3] Туребекова Г.З., Пусурманова Г.Ж., Сакибаева С.А. , Оразымбетова А.О. Перспективы использования отхода нефтедобычи и нефтепереработки – серы в производстве технических резин// Инновация – 2015: Материалы международной научно-технической конференции. Ташкент, 23-24 октября 2015 г., С. 51-53.
- [4] Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1998 . – 509 с.
- [5] КалвертС., Трешоу М. и др. Защита атмосферы от промышленных загрязнений // под ред Калверта С. – М.: Химия, 1988. – Т.1, Т.2. – 1470 с.
- [6] Кошелев Ф.Ф., Корнев А.Е., Буканов А.М. Общая химическая технология резин. – М.: Химия, 1978. – 527 с.
- [7] Горелик Р.А. и др. Минеральные наполнители резиновых смесей. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1984. -56 с.
- [8] Надиров Н.К. Нефть и газ Казахстана. В 2-хт. Алматы: Гылым, 1996.
- [9] Ормистон Р.М., Кербер Дж.Л., Мазгаров А.М. Демеркаптанизация сырой нефти Тенгизского месторождения// Нефть и газ Казахстана.1997, № 2 С.71-83.
- [10] Драйден Р.Л. Хранение комовой серы и охрана окружающей среды// Нефть и газ Казахстана. 1997, № 2. С.126-133.
- [11] Серы – отходы производства или ценное ископаемое??/Cashian.202.C. 80-82
- [12] Кенжегалиев А. Экологическое состояние Тенгизского месторождения пути его оздоровления// Нефть и газ Казахстана. 1997, № 2. С.119-122.
- [13] Нефтяная энциклопедия Казахстана. В 2-х т.Астана-Лондон, 1999.
- [14] Б. В. Некрасов. Основы общей химии. – 3-е изд., исправленное и доп. – М.: Химия, 1973. – Т. 1. – 656 с.
- [15] Непенин Н. Н. Технология целлюлозы. Производство сульфитной целлюлозы. –М.: «Лесная промышленность», 1976. – С. 151.
- [16] Ключников Н. Г. Неорганический синтез. М., Просвещение, 1971, С. 267–269.

- [17] Н. С. Ахметов. Общая и неорганическая химия / Рецензент: проф. Я.А.Угай. – Москва: Высшая школа, 1981. – Т. 1. – 672 с.
- [18] Реми Г. Курс неорганической химии. – М.: «Издательство иностранной литературы», 1961. – С. 695.
- [19] Глинка Н. Л. Общая химия. – М.: «Химия», 1977, переработанное. – С. 382. – 720 с.
- [20] Химическая энциклопедия: в 5 т. / Редкол.:Зефиров Н. С. (гл. ред.). – Москва: Советская энциклопедия, 1995. – Т. 4. – С. 319. – 639 с. – 20 000 экз. – ISBN 5-85270-039-8.

REFERENCES

- [1] Nadirov N. To. The Tengiz – sea of oil, sea of problems. Almaty: Gylym, 2003
- [2] Nadirov N. To., Zaykin R. F., Zaykin Yu. a. IDR. Modern methods of desulfurization of oils Kazakhstan// Problems of oil and gas complex: Materials of international scientific-technical conference. Atyrau, 5-6 December 2001.T.2, 456c.
- [3] G. Z. Turebekova, Pusurmanov G. J., Sakibaev S. A. , Orazymbetova A. O. prospects for the use of waste oil production and refining – sulfur in the production of technical rubbers// Innovation – 2015: Materials of international scientific-technical conference. Tashkent, 23-24 October 2015, Pp. 51-53
- [4] Rodionov A. I., Klushin V. N., Torocheshnikov N. With. The technique of environmental protection. – M.: Chemistry, 1998 . – 509 p.
- [5] Calverts., Treshow M., etc. protection of the atmosphere from industrial pollution // ed Calvert S. – M.: Chemistry, 1988. – Т. 1, Т. 2. – S. 1470
- [6] Koshelev FF, Kornev A. E., Bukanov, A. M. General chemical technology of rubber. – M.: Chemistry, 1978. – 527 S.
- [7]R. A. Gorelik and other Mineral fillers of rubber mixtures. – M.: Tsniiteneftehim, 1984. -56 C.
- [8] Nadirov N. To. Oil and gas of Kazakhstan. 2-HT. Almaty: Gylym, 1996
- [9] Ormiston R. M., Kerber, J. L., Mazgarov A. M. Demercaptanization of crude oil Tenginskogo Deposit// Oil and gas of Kazakhstan.1997, No. 2 P. 71-83
- [10] Dryden, R. L., Storage of solid sulphur and the environment// Oil and gas of Kazakhstan. 1997, No. 2. P. 126-133
- [11] Sulfur – production waste or valuable fossil?//Cashian.202. With. 80-82
- [12] kenzhegaliev A. Ecological condition of Tengiz mestorozhdenii ways of its improvement// Oil and gas of Kazakhstan. 1997, No. 2. Pp. 119-122
- [13] Petroleum encyclopedia of Kazakhstan. 2 T. Astana-London, 1999
- [14] B. V. Nekrasov. Fundamentals of General chemistry. – 3rd ed., fixed and extra – M.: Chemistry, 1973. – Vol. 1. – 656 p.
- [15] Nepenin N. N. Technology of cellulose. The production of sulphite pulp. M: "Forest industry", 1976. – S. 151.
- [16] Klyuchnikov N. G. Neorganicheskie synthesis. Moscow, Prosveshchenie, 1971, Pp. 267-269
- [17] N. S. Akhmetov. General and inorganic chemistry / Rezendent: Professor J. A. Ugai. – Moscow: Higher school, 1981. – Vol. 1. – 672 p.
- [18] Remy, Course of inorganic chemistry. – M.: "Publishing house of foreign literature", 1961. – S. 695.
- [19] Glinka N. L. General chemistry. – M.: Chemistry, 1977, revised. – S. 382. – 720 p.
- [20] Chemical encyclopedia: in 5 volumes / editorial Board.:Zefirov N. S. (ed.) – Moscow: Soviet encyclopedia, 1995. – Т. 4. – S. 319. – 639 S. – 20 000 copies – ISBN 5-85270-039-8.

МҰНАЙ ҚАЛДЫҚТАРЫН ӨНДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ КҮКІРТТИ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕЗИНАДА ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ҚӘДЕГЕ ЖАРАТУ МУМКИНДІГІ

Г. З. Туребекова, А. С. Науkenова, З. Багова, П. М. Жарылқасын,
С. А. Сакибаева, А. А. Саденова, Ш. К. Шапалов, С. Б. Жуматаева

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан

Тірек сөздер: күкірт, полимерлі күкірт, теңіз күкірті, күкіртті қосылыстар, химиялық қосылыстар, күкірт шаңы, сульфид күкірті, каучук, резенке бұйымдар, вулканизаттар, вулканизация агенті.

Аннотация. Осы жұмыста мұнай өндөу қалдықтарының - күкірттің - вулкандық жүйе үшін техникалық резенке өндірісінде игеру мүмкіншілігін зерттеу нәтижелері келтірілген. Мұнайлы Солтүстік-Каспий аймағында, Қазақстан шетел компанияларымен бірге бірнеше перспективалық және ауқымды жобаларды жүзеге асырады. Тенгиз және атальмыш аймақтың басқа кен орындарының шикі мұнайы жоғары күкіртті болып табылады, яғни осындағы мұнайдың маңызды өзгешелігі ілеспе газда күкіртті сутектің зор мөлшері бар болып табылады. Шикі мұнайды тауар калпына келтіру үшін, ол тазаланады және нәтижеде элементарлық күкірт пайда болады. Мұнайды шығарудың артымен күкірттің жинақталуы да өседі. Қазақстандық мұнайдан шығатын элементарлық күкірт-химиялық өнеркәсіптің индустриялық кәсіпорындары үшін құнды шикізат болып табылады. Алайда шынайы ақиқатқа сүйенер болсақ осы химиялық заттың негізгі көлемі әлі мұнай шығару нысандарының жаңында тапталып тасталады. Тенгизде күкірт көлемді қатты блоктар түрінде әдей жабдықталған аланшықтарда, басқаша айтканда - "күкірттің карталары", сақталады. Күкірттің шығырларда сақталуы - Канада, Мексика, Нидерландия, Польша және АҚШ сияқты елдерде колданылатын бірден-бір әдіс.

Күкірт, техникалық резенке бұйымының көпшілігі үшін вулканизацияның негізгі агенті болып табылады. Оның сапасы мен химиялық құрамына айрықша талап көрсетіледі, оның ішінде ең маңыздысы шикізаттың адалдығының (зарарлы қоспаның, айнымалы валенттіктің, металдардың ең тәмен мөлшері) және дисперсиялық биік дәрежесі жатады. Осы мінездемелер күкірттің вулканизациялық белсенделігін, оның қау-чукта дисперсиялануы, резенке қоспаның және резенкелердің технологиялық және техникалық қасиеттерін анықтайды. Полимерлік күкірт рецептурадағы вулканизацияның жылдамдығын тәмендетпей күкірттің санын тәмендетуге мүмкіндік береді, ақыр сонында резенке сапасының көтерілуіне алып келеді. Полимерлік күкірттің қолданысы, өндіріліп алынатын резенкелердің икемділік қасиеттерін реттеуге мүмкіндік береді.

Мұнай қалдықтарынан шығатын күкірттің қолданысы, мұнай өнеркәсібінің қалдықтарын кәдеге жарату экологиялық мәселесін шешеді және дөнгелек резенкелерінің физикалық-механикалық қасиеттерін жақсартады.

Поступила 10.02.2016 г.

Publication Ethics and Publication Malpractice in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www:nauka-nanrk.kz

<http://www.bulletin-science.kz/index.php/ru/>

Редакторы М. С. Ахметова, Д. С. Аленов
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой

Подписано в печать 16.02.2016.
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
12,0 пл. Тираж 2000. Заказ 1.